

**ZASTOSOWANIA :**

Ten epoksydowy system jest przeznaczony do wykonywania elementów dekoracyjnych, reklamowych, artystycznych itp.

WŁAŚCIWOŚCI :

Łatwy w użyciu

Prosta proporcja mieszania (2 / 1 objętościowo).

Efekt wypukłości (wypukłe naklejki)

Bardzo dobra odporność na promienie UV

Bardzo wysoka przezroczystość

Grubość odlewu (1 - 3) mm

Wylewanie na każdy rodzaj materiału: drewno, papier, ceramika, plastik,...

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE			
	ŻYWICA	UTWARDZACZ	MIESZANINA
Proporcja mieszania - wagowo	100	43	
Proporcja mieszania - objętość.	100	50	
Postać :	Ciecz	Ciecz	Ciecz
Kolor :	Bezbarwny niebieskawy	Bezbarwny	Bezbarwny
Lepkość Brookfielda w 25°C	2600 mPa.s	800 mPa.s	1500 mPa.s
Gęstość w 25°C *	1.17	1.00	
Gęstość w 23°C **			1.15
Czas życia w 25°C ***			42 min

* - wg ISO 1675-1985

** - wg ISO 2781-1996 (próbka utwardzona)

*** - Gel Timer TECAM : mierzone na próbce 0,143 kg

INFORMACJE DODATKOWE			
Czas wstępnego utwardzenia : sucha powierzchnia w warstwie (1 - 3) mm w 20°C		h	4 - 5
Temperatura zeszklenia TG (ISO 11359 - 2002)		°C	64
Twardość (ISO 868 - 2003)		Shore D1 / D 15	87 / 85



TRANSLUX D 155

EPOKSYDOWA ŻYWICA DO ODLEWANIA
IDEALNA PRZEZROCZYSTOŚĆ

WYTYCZNE STOSOWANIA :

Odważyć żywicę i utwardzacz w odpowiedniej proporcji. Wymieszać dokładnie odważone składniki aż do uzyskania jednorodnej kompozycji.

Mieszanie prowadzi się za pomocą szpatułki lub mieszadła mechanicznego.

Pęcherzyki powietrza wytworzone podczas operacji mieszania mogą być usunięte przez odgazowanie w komorze próżniowej, za pomocą płomienia lub przez silny nadmuch gorącego powietrza.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY :

Zwykłe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem :

- zapewnić dobrą wentylację
- używanie rękawic, okularów i ubrania ochronnego

Dokładniejsze informacje zawarte są w kartach charakterystyki obu składników kompozycji.

PRZECHOWYWANIE :

Okres składowania wynosi 12 miesięcy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach przechowywanych w temperaturze pomiędzy 15 i 25 °C .

OPAKOWANIA :

	ŻYWICA	UTWARDZACZ
	bańka 1 x 5.0 kg	kanister 1 x 2.15 kg
	beczka 1 x 227 kg	beczka 1 x 200 kg

GWARANCJA :

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu AXSON (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. AXSON odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność AXSON jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu nie zgodnego z jego specyfikacją.

Przedstawiciel w Polsce :	AMOD - Andrzej Modrzewski
	01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8
	tel. / fax. (22) 633-85-06 tel. (22) 669-39-76
	tel. komórkowy (602) 26-11-15
INTERNET: www.amod.pl oraz www.amod.com.pl	e-mail: info@amod.com.pl